

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA PL

KARTA NR 71

Płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej $E \leq 0,5\%$ EN 14 411 B1a,
 załącznik G, Płytki uniwersalne – GL

NAZWA	KOLOR	POWIERZCHNIA
VESPER	BEIGE, GREY, STEEL	GŁADKA

WŁAŚCIWOŚCI	NORMA	WYMAGANIA NORMY	ŚREDNIE OSIĄGANE PARAMETRY	
 NASIĄKLIWOŚĆ WODNA [%]	PN-EN ISO 10545-3	< 0,5	< 0,1	
 WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZGINANIE [N/mm²]	PN-EN ISO 10545-4	≥ 35	≥ 40	
 SILA ŁAMIĄCA [N]	PN-EN ISO 10545-4	> 1300	> 2100	
 MROZODPORNOŚĆ	PN-EN ISO 10545-12	wymagane	mrozoodporna	
 ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE PEI	PN-EN ISO 10545-7	wymagane	BEIGE	4/12000
			GREY	4/2100
			STEEL	4/2100
 ODPORNOŚĆ NA DZIAŁANIE ŚRODKÓW DOMOWEGO UŻYTKU I DODATKÓW DO BASENÓW KĄPIELOWYCH	PN-EN ISO 10545-13	min. B	Chlorek amonu	A
			Podchloryn sodowy	A
 ODPORNOŚĆ CHEMICZNA	PN-EN ISO 10545-13	deklarowane	HCl 3%	LA
			Kwas cytrynowy 100g/l	LA
			KOH 30g/l	LA
			HCl 18%	HA
			Kwas mlekowy 5%	HA
			KOH 100g/l	HA
 ODPORNOŚĆ NA PLAMIENTE	PN-EN ISO 10545-14	min. 3	5	
 ODPORNOŚĆ NA PĘKNIĘCIA WŁOSKOWATE	PN-EN ISO 10545-11	wymagane	odporna	
 KLASA ZDOLNOŚCI PRZECIWPOŚLIZGOWEJ	DIN 51130	-	R9	
 ODPORNOŚĆ NA SZOK TERMICZNY	PN-EN ISO-10545-9	wymagane	odporna	

DOKUMENTY ODNIESIENIA: DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 7A/02 CPR

Opracował:

TECHNOLOG

Piotr Sacha