

Syntilor

IMPREGNAT DO DREWNA

Impregnuje drewno dogłębnie

TRWAŁOŚĆ
5 LAT*
ZABEZPIECZENIA



0,7L
± 6m²

WYKONANIE
NARZĘDZI
CZYSZCZENIE

Szybko
schnie
30 min

- ZABEZPIECZA I ZDOBI DREWNO
- Niekapący, nie ścieka
- Chroni przed promieniami UV

IMPREGNAT DO DREWNA

Impregnat do drewna przeznaczony jest do ochrony i dekoracji drewna stosowanego na zewnątrz. Jego innowacyjna formuła gwarantuje dużą łatwość nakładania, bardzo szybki czas schnięcia i nienaganny efekt.

SPOSÓB STOSOWANIA

PRZYGOTOWANIE

- Drewno powinno być zdrowe, czyste i suche, bez śladów starych wykończeń (farby, oleje itp. należy zeszlifować do surowego drewna) lub żywic (odtłuścić).
- Dokładnie przeszlifować papierem ściernym (o ziarnistości 80) i odkurzyć.
- W razie konieczności należy obficie posmarować drewno odpowiednim środkiem biobójczym (lub nietłustym środkiem regenerującym)

NAKŁADANIE

- Produkt gotowy do użycia, nie rozcieńczać. Dobrze wymieszać przed, oraz w trakcie używania
- Nanosić za pomocą pędzla, ławkowca lub metodą natryskową.
- Pozostawić do wyschnięcia na 2 godz. przed nałożeniem drugiej warstwy.

- Jest możliwe nałożenie trzeciej warstwy.
- W razie potrzeby lekko zeszlifować (grubość ziarna 150) pomiędzy warstwami.
- Czas schnięcia między 2 warstwami nie powinien przekraczać 48 godzin.
- Nie stosować na poziome powierzchnie.

KONSERWACJA

- Gdy tylko powierzchnia drewna naturalnie rozjaśni się pod wpływem złych warunków atmosferycznych i promieni UV, należy zastosować **Impregnat do drewna** na wyblakłe miejsca.
- W przypadku zbyt późnej konserwacji: zastosować **Odszarzacz do drewna Syntilor**, a następnie nałożyć 2 warstwy **Impregnatu do drewna**.

Dokumentacja techniczna produktu dostępna na życzenie.

Zawiera produkty biobójcze (konserwant): zawiera MIESZANINA 5-CHLORO-2-METYLO-2H-IZOTIAZOL-3-ONU; 2-METYLO-2H-IZOTIAZOL-3-ONU (3:1) i 1,2-BENZOIZOTIAZOL-3(2H)-ON. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Zawartość/pojemnik usuwać do zatwierdzonego składowiska. **PRZECZ OWYWAĆ W MIEJSCU NIE NARAŻONYM NA DZIAŁANIE MROZÓW.** Nie stosować w temperaturze poniżej 12°C lub powyżej 25°C.

Szczegółowe informacje dostępne są w Karcie Technicznej. Wyrób opracowany i wyprodukowany we Francji. Podczas wykonywania prac należy przestrzegać ogólnych zasad BHP. Okres trwałości: 6 lat od daty produkcji.

Dopuszczalna w UE wartość stężenia dla tego produktu (kat. A/e): 130 g/L. Produkt ten zawiera maksymalnie 10 g/L LZO.

Made in France - EMB F 73100



STAL NADAJĄCA SIĘ DO POWTÓRNEJ PRZETWÓRZALNOŚCI

CECHY PRODUKTU

- Chroni i dekoruje
- Głęboko impregnuje
- Hydrofobowy
- Chroni przed promieniami UV
- Łatwy w nałożeniu i konserwacji
- Mocno kryjący: wyrównuje powierzchnię
- Zachowuje naturalny wygląd drewna
- Wygodny: niekapący, nie ścieka
- Bardzo niska zawartość LZO

*WYTRZYMAŁOŚĆ POWŁOKI ZEWNĘTRZNEJ AŻ DO 5 LAT:

Podłoże: odpowiednio przygotowane nowe, zdrowe, czyste, odtłuszczone i suche drewno. **Nakładanie wykonywane w 2 warstwach** (w zależności od zalecanej wydajności i nałożenia warstwy na powierzchnię zewnętrzną). **Całkowicie wysycha** w normalnych warunkach. Normalne warunki do użytku domowego (stółarka pionowa) i konserwacji (nakładanie warstwy **Impregnatu do Drewna**, gdy tylko powierzchnia drewna stanie się jaśniejsza). Nie należy stosować do drewna o wilgotności przekraczającej 10% lub gdy zawartość wilgoci może znacznie się zmieniać.

Wytrzymałość na drewnie nisko nasiąkliwość, takim jak dąb, Iroko itp. jest ograniczona i obniżona, podobnie w przypadku ekspozycji południowej lub zachodniej.

Nie nakładać na cedr czerwony. Okładzinę należy zaprojektować i wykonać w taki sposób, aby uniknąć zastojów wody i jej wnikania do wnętrza konstrukcji (zaokrąglić narożniki).

NARZĘDZIA

NIE ROZCIEŃCZAĆ



CZYSZCZENIE

Woda



SNHIĘCIE

Nakładanie poszczególnych warstw po: około 4 godz., w temp. 20°C



WYDAJNOŚĆ

0,7L
około 6 m²

Syntilor

BLANCHON POLSKA Sp. z o.o.
ul. Sienna 39 - 00-121 WARSZAWA
Tel: +48 22 417 10 80
Fax: +48 22 417 10 81

E/000/01-11