

**LAKIER DO PIASKOWCA AQUARETHANE®**

Dzięki silnym zdolnościom impregncyjnym oraz wyjątkowej perłowej powłoce, **Lakier do piaskowca Aquarethane® Syntlor** doskonale zabezpiecza kamień posadzkowy (naturalny lub sztuczny) oraz powierzchnie murów, cegłę, brykiet, kostkę brukową, posagi, itd. Chroni powierzchnię przed zabrudzeniami oraz wszelkimi szkodliwymi plamami (z oleju silnikowego, tłuszczu z grilla, sadzy, itd.).

Nie żółknie oraz nadaje piaskowcom, ceglom i posagom dyskretny i piękny wygląd.

**ZASTOSOWANIE:**

Lakier jest bardzo odporny na częste i intensywne użytkowanie, nawet w przypadku takich powierzchni jak tarasy z piaskowca czy też posadzki z kostki brukowej.

Ułatwia pielęgnację, zabezpieczając podłoże przed zabrudzeniami i porostami.

**ZALETY TECHNICZNE:**

- Chroni przed zabrudzeniami
- Nieprzepuszczalny
- Nie żółknie.
- Szybkoschnący
- Nie tworzy zacieków

**KOLORYSTYKA:**

- Bezbarwny

**ZGODNOŚĆ Z NORMAMI I WYMAGANIAMI TECHNICZNYMI:**

Produkt posiada zatwierdzenie Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie: Atest Higieniczny PZH HK/B/0181/02/2007

Bezpieczny dla zdrowia i środowiska:

- Francuska marka NF Environnement.
- Norma europejska EN 71.3 "Bezpieczeństwo zabawek".

**DANE TECHNICZNE:**

<b>PRODUKT</b>	
<b>RODZAJ ŻYWIC:</b>	Żywice poliuretanowe w fazie wodnej
<b>KONSYSTENCJA:</b>	Płynna
<b>ZAPACH:</b>	Bez zapachu
<b>WARUNKI APLIKACJI</b>	
<b>TEMPERATURA APLIKACJI:</b>	≥ 12°C
<b>WILGOTNOŚĆ PODŁOŻA:</b>	≤ 10%
<b>WILGOTNOŚĆ OTOCZENIA:</b>	≤ 85%
<b>WEW</b>	Aplikacja wewnętrzne, zewnętrzne
<b>IŁOŚĆ WARSTW:</b>	2-3
<b>WYDAJNOŚĆ:</b>	ok. 8-12 m <sup>2</sup> na 1 warstwę z 1 litra
<b>CZYSZCZENIE:</b>	Myć w wodzie bezpośrednio po użyciu.
<b>SCHNIĘCIE I UTWARDZANIE</b>	
<b>PYŁOSUCHOŚĆ:</b>	ok. 30 min-1h (w temp. 20°C)
<b>SCHNIĘCIE (nakładanie kolejnej warstwy):</b>	Ok. 3h nie przekraczać 48 godz. (w temp. 20°C)
<b>SCHNIĘCIE (umiarkowane użytkowanie):</b>	ok. 4-8 godz. (w temp. 20°C)
<b>CAŁKOWITE UTWARDZENIE:</b>	kilka dni (w temp. 20°C)

**SPOSÓB UŻYCIA:**

- Gotowy do użytku, nie wymaga rozcieńczenia. Dokładnie wstrząsnąć opakowanie przed użyciem.
- Powierzchnie muszą być czyste, suche, pozbawione zabrudzeń atmosferycznych, tłustych plam, farb, preparatów wodoodpornych, wosków, itd.

- Sprawdzić porowatość podłoża, przeprowadzając "test kropli wody" - niewielka ilość wylana na powierzchnię powinna zostać natychmiast wchłonięta
- Wszystkie prace standardowe : pokrywanie tarasów, murów, posadzek, posągów, zewnętrznych i wewnętrznych ścian, kominków (zewnętrznych zdobień); nanosić cienką warstwę **Lakieru do piaskowca Aquarethane® Syntilor** za pomocą szczotki, ławkowca lub wałka.
- Pozostawić do wchłonięcia i wyschnięcia.
- Następnie, nanieść drugą warstwę ochronną.
- **Lakier do piaskowca Aquarethane® Syntilor** tężeje bardzo szybko, nie należy rozprowadzać go zbyt długo.
- Szybkie utwardzanie.
- Powierzchnie można użytkować już po 24 godzinach, należy jednak zachować ostrożność w ciągu kilku pierwszych dni. Całkowite utwardzenie podłoża następuje w okresie 5 do 7 dni, w normalnych warunkach.
- **UWAGA !** preparat nie nadaje się do dachówki oraz powierzchni polerowanych i lakierowanych takich jak : marmur, kafelki, itd.
- **Do tych wewnętrznych powierzchni, poleca się Pastę lub Krem woskowy do marmuru z serii „Sekret Stolarza Artystycznego”. Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji, należy skontaktować się z Działem Handlowym**

**Dodatkowe wskazówki :** w przypadku kostki brukowej w kształcie H, wystarczy nanieść jedną warstwę lakieru. Odcisnąć walek na kratce.

#### **OPAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT:**

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach fabrycznych. Nie przechowywać i nie stosować w pobliżu źródeł ciepła. Na terenie magazynu oraz podczas aplikacji przestrzegać zakazu palenia. Produkt nie palny.

Okres trwałości: 2 lat od daty produkcji.

Dostępne opakowania: 0,5l, 1l.

#### **OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP:**

Podczas stosowania przestrzegać zasad BHP.

Unikać bezpośredniego kontaktu z cieczą oraz wdychania par.

Pracować w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

Przestrzegać podstawowych zasad higieny: nie jeść, nie pić na stanowisku pracy, każdorazowo po zakończeniu pracy myć ręce wodą z mydłem.

Stosować odzież ochronną: rękawice ochronne i ubranie ochronne z tkanin powlekanych, okulary.

Nie używać zanieczyszczonej odzieży ochronnej.

Natychmiast usuwać rozlaną ciecz.

Zapobiegać pożarom: wyeliminować źródła zapłonu - nie używać otwartego ognia, nie palić.

Środek może podrażniać skórę i oczy.

Chronić przed dostępem osób niepowołanych, zwłaszcza dzieci.

Nie wylewać do kanalizacji.<sup>1</sup>

Aktualizacja: 23.10.2009 r.

<sup>1</sup> Wszelkie pisemne lub ustne informacje, zalecenia i wskazówki zostały udzielone na podstawie najlepszej naszej wiedzy, badań i doświadczeń, w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej Spółce. Każdy z użytkowników tego materiału upewni się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczonych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego. Spółka ani upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego bądź błędnego użycia jej materiałów.