



Since 1972

# INFORMACJA TECHNICZNO-HANDLOWA

KLEJ UNIWERSALNY POLIMEROWY

## ŻYWICA EPOKSYDOWA BEZBARWNA DWUSKŁADNIOWA

### 1. Opis

Polimerowy, profesjonalny klej o szerokim spektrum zastosowań. Sprawdzony w działaniu i łatwy w użyciu.

### 2. Właściwości

Kolor: transparentna

Właściwości powłoki: wodoodporna, gładka, o wysokim połysku.

### 3. Zastosowanie

Przeznaczona do zastosowań inżynierskich, rzemieślniczych oraz artystycznych. Wykorzystywana jest do wytwarzania powłok bezrozpuszczalnikowych, laminatów (również z dodatkiem włókna szklanego lub piasku), przedmiotów dekoracyjnych, prac artystycznych, sporządzania kitów i szpachlówek antykorozyjnych, impregnacji, wzmacniania i zabezpieczania betonu przed pyleniem.

### 4. Sposób użycia

#### 4.1. Przygotowanie powierzchni

Powierzchnie klejone należy dokładnie oczyścić, odpylić, odtłuścić.

#### 4.2. Narzędzia

W celu równomiernego rozprowadzenia po powierzchni użyć plastikowej szpatułki.

#### 4.3. Temperatura i wilgotność podczas wykonywania prac

Prace prowadzić w temperaturze powyżej 20°C, niższa temperatura znacznie wydłuża czas utwardzania.

#### 4.4. Zalecenia

Odważyć odpowiednią ilość żywicy do czystego pojemnika, następnie odważyć utwardzacz. Zachować proporcje 2 części żywicy: 1 część utwardzacza. Składniki mieszać ze sobą przez ok. 2 min. W trakcie mieszania uważać, aby nie wprowadzić zbyt dużo powietrza. Przygotowana kompozycja powinna być zużyta w ciągu kilkunastu minut.

#### 4.5. Czyszczenie narzędzi i zabrudzonych elementów

Narzędzia i powstałe plamy czyścić "Acetonem" DRAGON. Zaszniętą żywicę można usunąć jedynie mechanicznie.

### 5. Gramatura

Kod towaru	Gramatura	Typ opakowania
DZYE750	750 g	metalowe

### 6. Okres ważności

#### Dragon Poland

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.  
ul. rtm. Witolda Pileckiego 5, 32-050 Skawina, Poland  
REGON: 122707541 | KRS: 0000438759 | NIP: 677-237-20-06 | BDO: 000027665

tel. +48 12 625 75 00  
fax: +48 12 637 79 30  
[www.dragon.com.pl](http://www.dragon.com.pl)





Since 1972

# INFORMACJA TECHNICZNO-HANDLOWA

KLEJ UNIWERSALNY POLIMEROWY

2 lata.

## 7. Uwagi

### Warunki transportowania i magazynowania:

Transportować i przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w temp. od +10 °C do +30 °C. Chronić przed dziećmi.

### Pozostałe uwagi:

W trakcie prowadzenia prac oraz po ich zakończeniu pomieszczenie należy intensywnie wietrzyć aż do zaniku charakterystycznego zapachu. Żywica wykazuje małą skłonność do krystalizacji podczas przechowywania, jest to zjawisko naturalne i nie wpływa w żaden sposób na właściwości produktu. W przypadku wystąpienia zjawiska krystalizacji, należy ogrzać żywicę do temperatury 50-60°C i wymieszać.

*„Mieszanina ta spełnia kryteria klasyfikacji jako niebezpieczna zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006, w związku z czym jest dla niej sporządzona karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE z późniejszymi zmianami.”*

## Dragon Poland

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.  
ul. rtm. Witolda Pileckiego 5, 32-050 Skawina, Poland  
REGON: 122707541 | KRS: 0000438759 | NIP: 677-237-20-06 | BDO: 000027665

tel. +48 12 625 75 00  
fax: +48 12 637 79 30  
[www.dragon.com.pl](http://www.dragon.com.pl)

