

Syntilor



## FARBA DO BETONU ULTRA OCHRONA

Przeznaczona do ochrony i dekoracji posadzek narażonych na niekorzystne działanie czynników atmosferycznych i promieniowania UV. Odpowiednia do nowych, surowych, starych lub już pomalowanych podłoży.

- Posadzki cementowe, betonowe lub drewniane
- Tarasy, balkony, schody, warsztaty, garaże itp.
- Na zewnątrz – Do wnętrz (na drewno tylko do użytku wewnętrznego)

1

ETAP

### PRZYGOTOWANIE

- **Surowe posadzki cementowe (świeże, które wysychało co najmniej 90 dni lub starsze):** zmyć za pomocą **Preparatu do przygotowania podłoży cementowych Syntilor**. Dokładnie spłukać i pozostawić do wyschnięcia. Sprawdzić porowatość betonu („test kropli wody”: niewielka ilość wody umieszczona na powierzchni powinna szybko się wchłoniąć). Zabrudzone posadzki cementowe odtłuścić wcześniej acetonem.
- **Posadzka cementowa już pomalowana (farba glicerynowa lub akrylowa\*):** usunąć złuszczenia i przetrzeć powierzchnię papierem ściernym (ziarno 80). Zmyć za pomocą **Preparatu do przygotowania podłoży cementowych Syntilor**. Dokładnie spłukać i pozostawić do wyschnięcia. Wykonać próbę przyczepności farby na małej powierzchni.
- **Nowe parkiety i podłogi wewnętrzne:** zeszlifować przy użyciu szlifierki do parkietów (ścierniwo o ziarnistości 120). Dokładnie odkurzyć, a następnie nałożyć **Podkład do posadzek Syntilor**.
- **Stare parkiety i podłogi wewnętrzne (lakierowane, olejowane, woskowane):** zeszlifować do gołego drewna przy użyciu szlifierki do parkietów (ze ścierniwem o ziarnistości kolejno 40, 80 i 120). Starannie odkurzyć. Drewno egzotyczne lub wcześniej woskowane po przeszlifowaniu odtłuścić acetonem. Nałożyć **Podkład do posadzek Syntilor**. W razie potrzeby użyć odpowiedniego preparatu czyszczącego do drewna.

\*Wykonać próbę przed nałożeniem.

2

ETAP

### NAKŁADANIE

- Produkt gotowy do użycia, nie rozcieńczać.
- Przed użyciem dokładnie wymieszać.
- Nałożyć przy pomocy pędzla, spaltera (szerokie włosie) lub wałka (niekapiącego) w 2 warstwach.
- Pozostawić do wyschnięcia przez 2 godz. między warstwami (nie przekraczać 48 godzin między kolejnymi warstwami).
- Zaleca się zachować ostrożność w ciągu kilku pierwszych dni, unikać znacznych obciążeń. Ostateczną twardość farba uzyskuje w normalnych warunkach po 5-7 dniach.

3

ETAP

### KONSERWACJA

- Odkurzyć i od czasu do czasu przemyć na mokro (detergent obojętny, bez amoniaku).

Syntilor



 CONÇU & FABRIQUÉ  
EN FRANCE


## DANE TECHNICZNE

|                                |                                                                       |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>RODZAJ ŻYWICY</b>           | Żywica poliuretanowa w fazie wodnej                                   |
| <b>GĘSTOŚĆ (w 20°C)</b>        | Od 1,05 do 1,20 w zależności od odcienia                              |
| <b>KONSYSTENCJA</b>            | Oleista                                                               |
| <b>czas schnięcia (w 20°C)</b> | W dotyku: 1 godz.<br>Między warstwami: 2 godz.<br>Całkowity: 24 godz. |
| <b>WYDAJNOŚĆ</b>               | 12 m <sup>2</sup> z 1 L przy 1 warstwie                               |
| <b>WYGLĄD</b>                  | Satynowy                                                              |

## NARZĘDZIA I CZYSZCZENIE ZALECENIA I PRZECHOWYWANIE

- Zastosowanie **preparatu do przygotowania podłoży cementowych Syntilor** jest niezbędne przed malowaniem posadzek cementowych.
- Gładkie posadzki (lub jastrych z dodatkiem modyfikatorów opóźniających wiązanie) należy przygotować mechanicznie (szlifowanie, śrutowanie).
- Parkiety i podłogi wewnętrzne (lakierowane, olejowane, woskowane): nie zaleca się usuwania starych powłok.
- Stosować wyłącznie na wolnym powietrzu lub w dobrze wentylowanym miejscu.
- Nie nakładać w temperaturach poniżej 12°C lub powyżej 25°C.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu.
- Chronić przed mrozem, ciepłem i wilgocią.
- Należy zauważyć, że pod wpływem wilgoci (np. Deszczu) malowana powierzchnia może stać się śliska.
- Karta Charakterystyki produktu dostępna jest na naszej stronie internetowej [www.syntilor.com](http://www.syntilor.com)

### NARZĘDZIA



### CZYSZCZENIE NARZĘDZI