



## OLEJO-FARBA

Po całorocznym narażeniu na złe warunki atmosferyczne i promieniowanie UV Twoje meble ogrodowe zasługują na odświeżenie. Ożyw i rozświetlij ogród dzięki barwnej i inspirującej palecie kolorów **Olejo-Farby Syntilor**. Z naszym produktem zmienisz wygląd mebli ogrodowych, krzeseł, stołów, ławek, leżaków... Nie bój się kolorów i twórz modne aranżacje w swoim ogrodzie.

## 1

## KROK

## PRZYGOTOWANIE

- **Drewno nowe lub surowe:** doskonała przyczepność do drewna surowego, czystego, suchego i zdrowego (odtłuścić drewno egzotyczne ściereczką nasączoną wcześniej acetonem). Zmatowić powierzchnię za pomocą papieru ściernego o ziarnistości 80, a następnie odkurzyć.
- **Uwaga:** przed pomalowaniem na jasne kolory oraz na surowe drewno garbnikowe należy najpierw nałożyć odpowiedni podkład.
- **Nowe drewno kompozytowe:** pozostawić na co najmniej 6 miesięcy na zewnątrz, a następnie wykonać test przyczepności.
- **Drewno olejowane:** pozwolić, by zszarzało na całej powierzchni.
- **Poplamione, poszarzałe, szczerbate drewno:** dla uzyskania najlepszych rezultatów, oczyścić przy użyciu Odszarcacza do drewna Syntilor. Zmatowić powierzchnię za pomocą papieru ściernego o ziarnistości 80, a następnie odkurzyć.
- **Stare powłoki (lakier, farba itp):** zmatowić powierzchnię za pomocą papieru ściernego o ziarnistości 80, a następnie odkurzyć.
- W razie potrzeby użyć odpowiedniego preparatu czyszczącego do drewna.

## 2

## KROK

## NAKLADANIE

- Przed użyciem dokładnie wymieszać, nie rozcieńczać.
- Nakładać pierwszą obfitą warstwę pędzlem, spalterem lub wałkiem zgodnie z kierunkiem włókien drewna.
- Po 4 godzinach schnięcia nanieść drugą warstwę.
- Szybkie utwardzanie: zaleca się zachować ostrożność w ciągu kilku pierwszych dni.

## 3

## KROK

## KONSERWACJA

- Gdy tylko powierzchnia drewna naturalnie rozjaśni się pod wpływem złych warunków atmosferycznych i promieni UV, należy zastosować Olejo-Farbę na wyblakłe miejsca.
- W przypadku zbyt późnej konserwacji: nałożyć Olejo-Farbę w dwóch warstwach.

**Uwaga:** Aby jak najlepiej zaimpregnować drewno, należy upewnić się, czy jest ono suche (co najmniej 3 dni dobrej pogody przed nałożeniem oraz brak przewidywanych opadów w ciągu 24 godzin po nałożeniu drugiej warstwy). Nie nakładać w pełnym słońcu



## PARAMETRY TECHNICZNE


<b>RODZAJ ŻYWICY</b>	Żywica poliuretanowa w fazie wodnej
<b>GĘSTOŚĆ</b>	1,10 (± 0,10 w zależności od koloru)
<b>KONSYSTENCJA</b>	Kremowa
<b>CZAS SCHNIĘCIA (w 20°C)</b>	W dotyku: 30 minut Między warstwami: 4 godz. Całkowity: 12 godz.
<b>WYDAJNOŚĆ</b>	12 m <sup>2</sup> / liter / warstwa
<b>WYGLĄD</b>	Mat

## ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I PRZECHOWANIE

- Nakładać na czyste, odtłuszczone i suche drewno w dobrym stanie (którego wilgotność nie przekracza 10%).
- Nie stosować na parkietach i podłogach z drewna.
- Na zewnątrz odcień „bezbarwny” stosowany jest wyłącznie jako wykończenie albo do renowacji drewna wcześniej lazowanego lub bejcowanego.
- Używać wyłącznie na świeżym powietrzu lub w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
- Nie nakładać w temperaturze poniżej 12°C lub powyżej 25°C.
- Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, starannie zamkniętym po użyciu.
- Chronić przed oddziaływaniem mrozu, gorąca oraz wilgoci.
- Karta charakterystyki produktu dostępna jest na naszej stronie [www.syntilor.com](http://www.syntilor.com)

## NARZĘDZIA I CZYSZCZENIE

### NARZĘDZIA



### CZYSZCZENIE NARZĘDZI

