

Kod EAN	3365000430934
Typ	PREPARAT DO UŻYTKU POWSZECHNEGO I PROFESJONALNEGO NISKOPIGMENTOWY PREPARAT SPECJALISTYCZNY DO WOSKOWANIA DREWNA SUROWEGO I BEJCOWANEGO ORAZ DO KOSERWACJI DREWNA WE WNĘTRZACH.
Opis działania	Na drewnie surowym i bejcowanym: tworzy miękkie wykończenie pod kolor bejcy, podkreśla urodę rysunku słojów, nadaje satynowy połysk. Na drewnie woskowanym i lakierowanym: czyści, wzmacnia wykończenie, nadaje satynowy połysk, utrzymuje kolor patyny.
Obszar zastosowania	Meble, boazerie, parkiety we wnętrzach
Powierzchnie	Drewno surowe, bejcowane, woskowane, lakierowane



1. DANE TECHNICZNE

Stan fizyczny	Lepka pasta
Zapach	Terpentyny
Kolor	Orzech
Substancja aktywna	Węglowodory aromatyczne, parafina, terpentyna, terpinolen
Opakowanie	Szklany słoik z zakrętką
Okres ważności	10 lat od daty produkcji na opakowaniu
Sposób przechowywania	Przechowywać w oryginalnym opakowaniu z dala od źródeł ciepła, iskrzenia, płomienia w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i karmą dla zwierząt.
Pojemność	375 ml
Postępowanie z odpadami	Nie wylewać do kanalizacji i cieków wodnych

Mieszanina może być stosowana wyłącznie z przeznaczeniem i zgodnie z zaleceniami na etykiecie.

Producent: S.A.S. Brune-Chimie Dérivés
14 rue Harald Stammbach,
59290, WASQUEHAL, France

Dystrybutor: Eurochemia Sp. z o.o.
ul. Robotnicza 54
53 - 608 Wrocław



71 782 79 56

Bezpieczeństwo stosowania w Karcie charakterystyki	http://www.quickfds.com/out/18534%2D33351%2D17427%2D017051.pdf
---	---

2. INSTRUKCJA STOSOWANIA

Warunki podczas stosowania	Umiarkowana wilgotność powietrza. Produkt nie może być stosowany w temp. w okolicach i poniżej 0°C oraz powyżej 35°C. Dobra wentylacja.
Wstępne przygotowanie	<u>Drewno surowe</u>: drewno musi być suche, idealnie wyszlifowane i wygładzone, dokładnie odpylone. <u>Drewno bejcowane</u>: na suchą warstwę bejcy nałożyć Utrwalacz Starwax. <u>Drewno woskowane i lakierowane</u>: bardzo zakurzone drewno najpierw dokładnie odkurzyć. Uwaga! Nie stosować na lakierowanym parkiecie. Wosk należy 24 godziny przed użyciem przechowywać w temperaturze pokojowej lub ogrzać, żeby pasta nie była zbyt gęsta.
Sposób użycia	<u>Drewno surowe i bejcowane</u> : 1. Nakładać wosk równomiernie, bez nadmiaru, wzdłuż włókien drewna pędzlem lub pakułami bawełnianymi. 2. Odczekać 2 godziny i dokładnie wypolerować miękką szczotką, polerką lub kawałkiem wełnianej tkaniny. 3. Nałożyć drugą warstwę i po 2 godzinach wypolerować. <u>Drewno woskowane i lakierowane</u>: 1. Nakładać równomiernie, bez nadmiaru okrężnymi ruchami przy pomocy bawełnianych pakuł lub bawełnianej, nie zostawiającej kłaczek szmatki. 2. Odczekać 2 godziny i dokładnie wypolerować miękką szczotką lub kawałkiem wełnianej tkaniny.
Uwagi	Polerowanie ogrzewa, wygładza i utwardza wosk. Powierzchnie woskowane należy regularnie polerować. Wydajność: ok. 30m ² z litra
Akcesoria	Pędzel, pakuły bawełniane, szmatka, szczotka, wełna

Mieszanina może być stosowana wyłącznie z przeznaczeniem i zgodnie z zaleceniami na etykiecie.

Producent: S.A.S. Brune-Chimie Dérivés
14 rue Harald Stambach,
59290, WASQUEHAL, France

Dystrybutor: Eurochemia Sp. z o.o.
ul. Robotnicza 54
53 - 608 Wrocław



71 782 79 56