



ŚNIEŻKA PODŁOGA

EMALIA FTAŁOWA
MODYFIKOWANA
DO PODŁÓG DREWNIANYCH

Atest PZH: HK/B/1151/06/2005
ZN-N 026:2009

- podwyższona odporność na ścieranie
- doskonała przyczepna do podłoża
- nie zawiera szkodliwych związków ołowiu i chromu
- doskonałe właściwości ochronne i dekoracyjne
- na zewnątrz i do wewnątrz

Śnieżka PODŁOGA jest zawiesiną pigmentów i wypełniaczy w roztworze modyfikowanej żywicy ftałowej w rozpuszczalnikach organicznych z dodatkiem środków pomocniczych i uszlachetniających. Przeznaczona jest do dekoracyjno-ochronnego malowania podłóg i innych odpowiednio zagruntowanych przedmiotów drewnianych lub z materiałów drewnopochodnych narażonych na ścieranie, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

WŁAŚCIWOŚCI WYROBU					
lepkość (kubek Forda ϕ 4mm), 20°C	[s]	90 -150			
gęstość, najwyżej	[g/cm³]	1,4			
czas schnięcia powłoki w temp. 20±2°C przy wilgotności wzg. pow. 55±5% stopień 3, najwyżej	[h]	12			
zawartość substancji lotnych, najwyżej	[%]	45			
grubość powłoki po wyschnięciu	[µm]	30			
wygląd powłoki	połysk				
SPOSÓB STOSOWANIA					
przygotowanie podłoża	• podłoże powinno być suche bez, kurzu, zafłuszczeń i innych zanieczyszczeń • miejsca zażywiczone i tłuste przemyć benzyną ekstrakcyjną • nowe powierzchnie drewniane i z materiałów drewnopochodnych zaleca się pomalować farbą ŚNIEŻKA GRUNT DO DREWNA • powierzchnie drewniane szczególnie narażone na działanie czynników atmosferycznych przed farbą podkładową należy dodatkowo pomalować bezbarwnym impregnatem do drewna DREWKORN EXPERT, • zniszczone powłoki farb olejnych źle przylegające do podłoża usunąć, oczyścić z w razie potrzeby ubytki wyrównać kitem szpachlowym ,odslonięte podłoże zagruntować • podłogi pastowane bardzo dokładnie odtłuścić- całą podłogę zmyć wodą z dodatkiem detergentów i pozostawić do wyschnięcia				
przygotowanie wyrobu	• emalię starannie wymieszać • w zależności od potrzeby rozcieńczyć rozpuszczalnikiem do wyrobów ftalowych i olejnych lub benzyną lakową do lepkości roboczej w ilości max.10%				
malowanie	• malować w temp. podłoża i otoczenia powyżej +10°C i wilgotności powietrza poniżej 80%., płaskim pędzlem z miękkim włosiem, wałkiem gąbkowym (fłokowym) lub przez natrysk • zaleca się malować pędzlem lub wałkiem emalią o lepkości handlowej • kolejną warstwę nakładać po upływie co najmniej 24 godz. od wymalowania poprzedniej • wytrzymałość użytkową powłoka uzyskuje po 72 godzinach licząc od nałożenia ostatniej warstwy				
PARAMETRY MALOWANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH METOD					
METODY MALOWANIA	PARAMETRY MALOWANIA				
	lepkość farby	dodatek rozcieńczalnika	średnica dyszy pistoletu	ciśnienie natrysku	zalecana ilość warstw
	[s]	[%]	[mm]	[MPa]	
pędzel, wałek	postać handlowa	do 10	-	-	1-2
natrysk pneumatyczny	25÷35	do 20%	1,5÷2	0,3÷0,5	1-2
natrysk hydrodynamiczny *	postać handlowa	-	0,26	20÷21	1-2

*-natrysk wykonany na urządzeniach firmy Graco, model 395 ST PRO

OKRES GWARANCJI: 18 miesięcy od daty produkcji

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A., 39-102 Lubzina 34 A
Dział Handlowy: 39-207 Brzeźnica, ul. Dębicka 44, tel. (014) 681-11-11 fax (014) 682-22-22
www.sniezka.pl e-mail: marketing@sniezka.pl

EMALIE NAWIERZCHNIOWE

OPAKOWANIA: puszki metalowe: 1l, 2,5l
WYDAJNOŚĆ: do 12m²/l przy jednokrotnym malowaniu
DOSTĘPNE KOLORY: orzech jasny, orzech średni, orzech pośredni
Temperatura od +5°C do +30°C
przechowywania w szczelnie zamkniętych opakowaniach

WSKAZANIA BHP I PPOŻ

*Produkt łatwo palny; zawiera benzynę ciężką obrabianą wodorem (ropa naftowa)
Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry
Chronić przed dziećmi; nie wdychać gazu/dymu/pary/rozpylonej cieczy; unikać zanieczyszczenia skóry i oczu; w razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę; stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.*

*Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu
Szczegółowe informacje zawarte są w karcie charakterystyki preparatu.*

UWAGA!

Informacje zawarte w karcie technicznej mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczny sposób obniżyć jakość stosowanego materiału. W przypadku połączenia z wyrobami innych Producentów nie ponosimy żadnej odpowiedzialności. Przedstawione powyżej informacje podane zostały w dobrej wierze, według aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia praktycznego. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców.

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A., 39-102 Lubzina 34 A
Dział Handlowy: 39-207 Brzeźnica, ul. Dębicka 44, tel. (014) 681-11-11 fax (014) 682-22-22
www.sniezka.pl e-mail: marketing@sniezka.pl

