

KLEJ UNIWERSALNY POLIMEROWY BEZBARWNY

1. Opis

Nowoczesny, odporny na wilgoć klej polimerowy o szerokim zastosowaniu.

2. Właściwości

<u>Kolor kleju:</u>	bezbarwny;
<u>Kolor spoiny:</u>	bezbarwny;
<u>Konsystencja:</u>	wysokolepka ciecz;
<u>Gęstość:</u>	0,98 ± 0,01 kg/L;
<u>Czas otwarty:</u>	10 minut;
<u>Czas pełnego wiązania:</u>	24 h;
<u>Wydajność:</u>	4 - 6 m ² /L w zależności od rodzaju i porowatości podłoża;
<u>Odporność spoiny na temperaturę:</u>	-20 °C do +80 °C;
<u>Właściwości spoiny:</u>	odporna na wilgoć, elastyczna;
<u>Wytrzymałość spoiny na ścinanie:</u>	5,5 MPa.

3. Zastosowanie

Produkt przeznaczony do klejenia elementów ze styropianu, ceramiki, szkła, drewna, korka, sztucznej skóry, papieru, materiałów drewnopodobnych ze sobą oraz w różnych kombinacjach, a także do przyklejania ich do podłoża betonowego, cementowo-wapiennego, gipsowego, tynku oraz cegły. Przynajmniej jedna z klejonych powierzchni powinna być porowata.

4. Sposób użycia

4.1. Przygotowanie powierzchni

Klejone elementy należy dokładnie oczyścić, odtłuścić i w miarę możliwości dopasować.

4.2. Temperatura podczas wykonywania prac

Prace prowadzić w temp. od +5°C do +30°C (temp. powietrza, podłoża oraz klejonych elementów).

4.3. Zalecenia

Klej nakładać punktowo lub pasmami na podłożu lub element przyklejany. Powierzchnie porowate można pokryć klejem dwukrotnie. Po około 30-60 sekundach od zaaplikowania kleju złączyć klejone elementy i mocno docisnąć.

Wyprodukowano przez:

Dragon Poland

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k
ul. rtm. W. Pileckiego 5, 32-050 Skawina, Polska
tel. +48 12 625 75 00
www.dragon.com.pl

4.4. Czyszczenie narzędzi i zabrudzonych elementów

Zabrudzone narzędzia i świeże plamy czyścić denaturatem.

4.5. Ograniczenia i uwagi

Po zakończeniu prac opakowanie z klejem szczelnie zamknąć. Pełną wytrzymałość spoina uzyskuje po 24 godzinach.

5. Gramatura

Kod towaru	Pojemność	Typ opakowania
<LMAKU050/K/2	50 ml	Pudełko tekturowe
<LMAKU050/K/2/RO-UA	50 ml	Pudełko tekturowe
<LMAKU200_2	200 ml	Opakowanie z tworzywa
<LMAKU200_2/RO-UA	200 ml	Opakowanie z tworzywa
<LMAKU500_2	500 ml	Opakowanie z tworzywa
<LMAKU500_2/RO-UA	500 ml	Opakowanie z tworzywa

6. Okres ważności

2 lata.

7. Uwagi

Warunki transportowania i magazynowania: Transportować i przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w temperaturze od +0°C do +30°C. Chronić przed dziećmi.

Pozostałe uwagi:

Stosować z daleka od ognia przy sprawnie działającej wentylacji. W trakcie prowadzenia prac oraz po ich zakończeniu pomieszczenie intensywnie wietrzyć aż do zaniku charakterystycznego zapachu. Przed zastosowaniem sprawdzić działanie kleju na klejone elementy. Nie jest przeznaczony do stosowania na powierzchnie mające bezpośredni kontakt z żywnością. Nie klei PP, PE, PTFE.

Wyprodukowano przez:**Dragon Poland**

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k
ul. rtm. W. Piłckiego 5, 32-050 Skawina, Polska
tel. +48 12 625 75 00
www.dragon.com.pl

Substancja ta spełnia kryteria klasyfikacji jako niebezpieczna zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006, w związku z czym nie jest dla niej sporządzona karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE z późniejszymi zmianami.

Wyprodukowano przez:**Dragon Poland**

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k
ul. rtm. W. Pileckiego 5, 32-050 Skawina, Polska
tel. +48 12 625 75 00
www.dragon.com.pl

data aktualizacji: 2021-04-06 r.