

FARBA DO LINII

1. Opis

Farba charakteryzuje się bardzo dobrym kryciem, wytrzymałością na ścieranie oraz właściwościami antypoślizgowymi. Zastosowanie szklanych mikrokulek, które mają właściwości refleksyjne, powoduje, że oznakowanie wykonane farbą jest doskonale widoczne w świetle reflektorów po zmroku. Farba ma bardzo krótki czas schnięcia dzięki czemu może być stosowana w miejscach gdzie konieczne jest szybkie wznowienie ruchu. Zawiera dużą ilość ciał stałych – typu High Solid.

2. Właściwości

Wydajność:	0,4 – 0,6 L/m ²
Czas schnięcia:	15 minut
Gęstość:	1,44 - 1,48 kg/L w 20°C

3. Zastosowanie

Produkt przeznaczony do malowania wszelkiego rodzaju poziomego oznakowania w halach przemysłowych, magazynach, garażach, parkingach, na drogach, placach itp. mających nawierzchnie bitumiczne lub betonowe.

4. Sposób użycia

4.1. Przygotowanie powierzchni

Przed przystąpieniem do prac dokładnie oczyścić malowane powierzchnie z kurzu, pyłów, piasku i oleju.

4.2. Narzędzia

Farbę można nakładać wszystkimi typami malowarek z systemem airless.

4.3. Temperatura podczas wykonywania prac

Prace prowadzić w następujących warunkach: temperatura powietrza i farby od +5 °C do +30 °C, temperatura podłoża od +5°C do +50°C, wilgotności względna powietrza poniżej 80 %. Nie stosować farby w przypadku występowania mgły lub rosy.

4.4. Zalecenia

Zawartość opakowania starannie wymieszać. W razie konieczności farbę można rozcieńczyć przez dodanie max. 2 % wagowych „Toluenu” DRAGON. Zalecana grubość powłoki na mokro powinna wynosić 400 – 600 µm. Aby uzyskać efekt odblaskowy należy natychmiast (w czasie nie dłuższym niż 3 sekundy) po nałożeniu farby posypać powłokę szklanymi mikro kulkami.

5. Gramatura

Kod towaru	Gramatura	Typ opakowania
SFL750BI	750 ml	Opakowanie metalowe
SFL750ZO	750 ml	Opakowanie metalowe
SFL03BI	3 L	Opakowanie metalowe
SFL03ZO	3 L	Opakowanie metalowe

Gdzie:

BI – kolor biały

ZO – kolor żółty

6. Okres ważności

2 lata.

7. Uwagi

Produkt transportować i przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w temperaturze od 0°C do +30°C. Stosować z dala od ognia przy sprawnie działającej wentylacji. W trakcie prowadzenia prac oraz po ich zakończeniu pomieszczenia należy intensywnie wietrzyć aż do zaniku charakterystycznego zapachu. Przed rozpoczęciem malowania należy wykonać próbne wymalowanie w celu stwierdzenia zgodności odcienia z oczekiwaniami. Przedstawiony na opakowaniu kolor może nieznacznie różnić się od uzyskanego efektu ze względu na stosowaną technikę drukarską oraz rodzaj podłoża, na które nałożono farbę.

Mieszanina ta spełnia kryteria klasyfikacji jako niebezpieczna zgodnie z rozporządzeniem dyrektywy 1999/45/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania preparatów Niebezpiecznych, w związku z czym jest dla niej sporządzona karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania

Dragon Poland

Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością, sp.k.

ul. rtm. W. Pileckiego 5, 32-050 Skawina

www.sentic.pl, info@sentic.pl

zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającej dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającej rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.

Dragon Poland

Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością, sp.k.
ul. rtm. W. Pileckiego 5, 32-050 Skawina
www.sentic.pl, info@sentic.pl