



INFORMACJA TECHNICZNO HANDLOWA

KLEJ MONTAŻOWY FIX STRONG

KLEJ MONTAŻOWY FIX PŁYNNY GWÓZDŹ

1. Opis

Gotowy do użycia klej o konsystencji pasty przeznaczony do prac wykończeniowych w budownictwie o doskonałej przyczepności początkowej do typowych podłoży. Nie zawiera rozpuszczalników organicznych.

2. Właściwości

<i>Kolor kleju:</i>	biały;
<i>Kolor spoiny:</i>	biała;
<i>Konsystencja:</i>	pasta;
<i>Gęstość:</i>	1,4±0,05 kg/L
<i>Czas otwarty kleju:</i>	15 min;
<i>Czas pełnego wiązania:</i>	24 h;
<i>Wydajność:</i>	1,5-3 m ² /L w zależności od rodzaju i porowatości podłoża;
<i>Właściwości spoiny:</i>	odporna na wilgoć
<i>Wytrzymałość spoiny na ścinanie:</i>	min. 6 MPa.

3. Zastosowanie

Przeznaczony do klejenia elementów z drewna, metalu, ceramiki, szkła, materiałów drewnopodobnych, korka, PCW, styropianu, poliuretanu i innych. Może służyć do klejenia elementów dekoracyjnych, tj. listwy dekoracyjne przysufitowe i przypodłogowe, ekrany grzejnikowe, płytki dekoracyjne, plafony, wykładziny podłogowe i ściennie, panele podłogowe i ściennie, laminaty itp., a także do klejenia ociepleń z wełny mineralnej i waty szklanej. Może być stosowany do przyklejania do wszystkich typowych podłoży stosowanych w budownictwie. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

4. Sposób użycia

4.1. Przygotowanie powierzchni

Klejone powierzchnie należy w miarę możliwości wyrównać i dopasować do siebie, oczyścić i odpylić, odtłuścić "Denaturatem" DRAGON i osuszyć. Stare wymalowania usunąć "Zmywaczem farb i lakierów" DRAGON.

4.2. Narzędzia

Klej nakładać poprzez króciec dozujący dołączony do kartusza.

Dragon Poland

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. rtm. Witolda Pileckiego 5, 32-050 Skawina, Poland
REGON: 122707541 | KRS: 0000438759 | NIP: 677-237-20-06 | BDO: 000027665

tel. +48 12 625 75 00
fax: +48 12 637 79 30
www.dragon.com.pl



INFORMACJA TECHNICZNO HANDLOWA

KLEJ MONTAŻOWY FIX STRONG

4.3. Temperatura podczas wykonywania prac

Prace prowadzić w temp. od +10°C do +30°C (temp. otoczenia, kleju oraz klejonych elementów).

4.4. Zalecenia

Klej nanosić punktowo lub pasmami na podłoże lub element przyklejany. Dodatkowo nałożyć po kropli na rogach i końcach klejonych przedmiotów. Klejone elementy złączyć, a następnie mocno i równomiernie docisnąć. Klejone elementy można pozycjonować bez odrywania. Jeżeli występują naprężenia lub mocowane elementy są szczególnie ciężkie należy je unieruchomić do czasu pełnego utwardzenia. Pełną wytrzymałość spoina uzyskuje po ok. 24 godzinach.

4.5. Czyszczenie narzędzi i zabrudzonych elementów

Zabrudzone narzędzia i świeże plamy czyścić wodą. Zasznięty klej można usunąć jedynie mechanicznie.

4.6. Ograniczenia i uwagi

Przed zastosowaniem sprawdzić odporność materiału na działanie kleju.

5. Gramatura

Kod towaru	Gramatura	Typ opakowania
DKMF280	280 ml	Kartusz

6. Okres ważności

2 lata.

7. Uwagi

Warunki transportowania i magazynowania:

Transportować i przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze od +5°C do +30°C. Chronić przed dziećmi.

Pozostałe uwagi:

W trakcie prowadzenia prac oraz po ich zakończeniu pomieszczenie należy intensywnie wietrzyć aż do zaniku charakterystycznego zapachu. Nie klei PP, PE, PTFE. Przemrożony klej trwale traci swoje właściwości. Przed użyciem sprawdzić odporność materiału na działanie kleju. Przynajmniej jedna z klejonych powierzchni musi być porowata i chłonna.



Since 1972

INFORMACJA TECHNICZNO HANDLOWA

KLEJ MONTAŻOWY FIX STRONG

EUH208 – Zawiera mieszaninę 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1) oraz 2-metylo-2H-izotiazol-3-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Produkt poddany działaniu produktów biobójczych: tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hydroksymetylo)imidazo[4,5-d]imidazolo-2,5(1H,3H)-dionu (TMAD); mieszaniny 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1); 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-onu; 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu.

"Mieszanina ta nie spełnia kryteriów klasyfikacji jako niebezpieczna zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006, w związku z czym nie jest dla niej sporządzona karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE z późniejszymi zmianami."

Dragon Poland

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. rtm. Witolda Pileckiego 5, 32-050 Skawina, Poland
REGON: 122707541 | KRS: 0000438759 | NIP: 677-237-20-06 | BDO: 000027665

tel. +48 12 625 75 00
fax: +48 12 637 79 30
www.dragon.com.pl

