



# Pattex S.O.S. Super Klej do plastiku

Klej błyskawiczny do każdego rodzaju plastiku

## WŁAŚCIWOŚCI

- ▶ do każdego rodzaju plastiku
- ▶ szybko schnący
- ▶ łatwy w użyciu
- ▶ przezroczysty
- ▶ do wnętrza

## ZASTOSOWANIE

Pattex S.O.S. Super Klej do plastiku służy do klejenia każdego rodzaju tworzyw sztucznych, takich jak: winyl, pleksiglas, PCW-U, ABS, nylon, polietylen (PE), polipropylen (PP), itp. Produkt nadaje się również do klejenia gumy, metali, drewna, ceramiki, tkanin, tektury oraz papieru. Pattex S.O.S. Super Klej do plastiku składa się w komplecie z dwóch części - kleju oraz aktywatora. Czas wstępnego wiązania kleju wynosi od 5-30 sekund w zależności od warunków, w jakich jest aplikowany klej. Natomiast wytrzymałość końcowa osiągana jest po 12-24 godzinach i wynosi ogólnie 2-20 N/mm<sup>2</sup>, w zależności od rodzaju podłoża.

Nie stosować do klejenia teflonu, szkła, powierzchni szklanych, miękkiej skóry oraz pianki. Nie należy również stosować do połączeń, w których mają być przechowywane gorące ciecze.

## PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Powierzchnie klejone powinny być czyste, suche, odtłuszczone oraz dobrze dopasowane.

## WYKONANIE

Przed przystąpieniem do klejenia należy nanieść jedną lub dwie warstwy aktywatora na obydwie powierzchnie klejone i odczekać 1-2 min. Przed rozpoczęciem klejenia należy nakręcić aplikator z nakrętką na tubkę, w celu przebicia membrany zabezpieczającej. Odkręcić nakrętkę i nałożyć cienką warstwę kleju tylko na jedną przygotowaną powierzchnię. Złączyć klejone powierzchnie i mocno docisnąć do momentu związania (zazwyczaj 30 sekund). W celu uzyskania pełnej siły klejenia zalecane jest nie obciążanie klejonego elementu przez 10 minut, pełną wytrzymałość sklejone elementy osiągają po 12-24 godzinach. Szybkość utwardzania zależy od rodzaju zastoso-



wanego materiału, grubości spoiny klejowej oraz temperatury (elementu, podłoża oraz otoczenia) i wilgotności powietrza. Aby uzyskać najlepsze efekty klejenia, aplikację kleju należy przeprowadzić w temperaturze od +15°C do +30°C, przy minimalnej wilgotności 30%.

Zawsze po użyciu kleju należy wytrzeć aplikator dozujący opakowania kleju, jak również zwrócić uwagę na dokładne zamknięcie aktywatora.

Wszelkie zabrudzenia oraz nadmiar kleju natychmiast wytrzeć, np. przy użyciu chusteczki. Związany klej można usunąć stosując produkt Pattex S.O.S. Rozpuszczalnik do kleju.

Klej nakładać nie wcześniej niż min. 60 sekund od momentu zastosowania aktywatora.

## UWAGA

W zależności od warunków aplikacji należy uwzględnić krótszy lub dłuższy czas twardnienia materiału.

Produkt zawiera substancje drażniące, działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę. W razie zanieczyszczenia oczu

natychmiast przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Chronić przed dziećmi.

Szczegółowe informacje dotyczące bezpiecznego obchodzenia się z produktem oraz zagrożeń znajdują się w karcie charakterystyki tego produktu.

## ZALECENIA

Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału, ale nie może zastąpić przygotowania wykonawcy.

Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania.

Wraz z ukazaniem się tej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.

## SKŁADOWANIE

Do 18 miesięcy od daty produkcji podanej na zgrzewie tubki. Przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach, w temperaturze pokojowej +20°C. Chronić przed bezpośrednim działaniem silnego światła oraz źródeł ciepła.

## OPAKOWANIA

Metalowa tubka kleju 2 g oraz aktywator w długopisie 4 ml.

## DANE TECHNICZNE

Baza: cyjanoakrylan etylowy

Gęstość  
(przy temperaturze 20°C): 1,05 g/cm<sup>3</sup>

Lepkość: 70-130 mPas

Kolor: przezroczysty

Czas wstępnego wiązania: od 5 do 30 sekund  
(w zależności od warunków otoczenia)

Pełna wytrzymałość klejonego elementu: osiągnięta jest po 12-24 godzinach i wynosi od 2 do 20 N/mm<sup>2</sup> (ISO 4587), w zależności od rodzaju podłoża



Henkel Polska Sp. z o.o.  
ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa  
Centralny Dział Obsługi Klienta:  
Tel. (+48) 41 371 01 00 • Fax (+48) 41 374 22 22  
www.pattex.pl • infolinia: 800 120 241