



BITFLEX PRIMER

Szybkoschnący grunt bitumiczno-anionowy



Zastosowanie:

- gruntowanie podłoży pod izolację z mas bitumicznych, pap zgrzewalnych i samoprzylepnych
- gruntowanie podłoży o zmniejszonej nasiąkliwości, tzw. „betonów wodoszczelnych”
- gruntowanie posadzek na gruncie w piwnicach i garażach
- zabezpieczanie elementów drewnianych zagłębionych w gruncie

Właściwości

- łatwy i szybki w stosowaniu
- zwiększa przyczepność izolacji do podłoża
- szybkoschnący, umożliwia zgrzewanie papy już nawet po 30 min
- aplikowany urządzeniem natryskowym, pędzlem lub wałkiem
- posiada bardzo dobrą przyczepność do podłoży mineralnych
- zapewnia bardzo dobrą penetrację w głąb podłoża
- może być stosowany na suche i wilgotne podłoże
- nie zawiera rozpuszczalników i substancji toksycznych, przyjazny dla środowiska
- bezzapachowy
- bezpieczny w kontakcie ze styropianem
- stworzony w oparciu o innowacyjną technologię emulsji asfaltowej drobnocząsteczkowej

Dane techniczne:

Skład:	wodna emulsja asfaltów, kauczków i dodatków uszlachetniających	
Zawartość wody w emulsji:	nie więcej niż 50%	
Odstęp przed nakładaniem kolejnych warstw:	około 2 h	
Zdolność rozcieńczania masy wodą:	nie mniej niż 300%	
Zawartość niezemulgowanego asfaltu:	nie więcej niż 1,2%	
Spływność powłoki w pozycji pionowej w temp. 75°C w czasie 5 h:	nie spływa	
Prześląkliwość powłoki przy działaniu słupa wody wysokości 500 mm w czasie 24 h:	niedopuszczalna	
Temperatura stosowania:	od +5°C do +25°C	
Zużycie:	ok. 0,2 kg/m ²	
Opakowania:	22 kg, 1000 kg (paletopojemnik lub bag in box)	
Zgodność z normą:	PN-B-24002:1997/Ap1:2001	

KT_v01210615

Przygotowanie podłoża:

Przed nałożeniem preparatu **BITFLEX PRIMER** należy odpowiednio przygotować powierzchnię. Podłoże powinno być czyste, suche lub lekko-wilgotne, gładkie, oczyszczone z tłuszczu, mleczka cementowego, nacieków, pozostałości preparatów antyadhezyjnych do deskowań i innych substancji zmniejszających przyczepność.

Sposób stosowania:

Gruntowanie podłoża o normalnej nasiąkliwości

Rozcieńczony wodą **BITFLEX PRIMER** w proporcji 1:1 (woda : **BITFLEX PRIMER**) dokładnie miesza się i aplikuje za pomocą pędzla z twardym włosiem, szczotki dekarskiej lub urządzenia natryskowego, na przygotowaną powierzchnię.

Gruntowanie podłoża o obniżonej nasiąkliwości

Rozcieńczony wodą **BITFLEX PRIMER** w proporcji 1:2 (woda : **BITFLEX PRIMER**) dokładnie miesza się i aplikuje za pomocą pędzla z twardym włosiem, szczotki dekarskiej lub urządzenia natryskowego, na przygotowaną powierzchnię.

W przypadku pap samoprzylepnych podłoże zaleca się zagruntować preparatem **BITFLEX PRIMER** rozcieńczonym wodą w proporcji 1:2 (woda : **BITFLEX PRIMER**)

Przechowywanie:

Termin przechowywania w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach 365 dni od daty produkcji. W suchym pomieszczeniu, w temperaturze powyżej +5°C.

Uwagi:

Nie należy stosować wyrobu wewnątrz pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi i branży żywnościowej oraz do materiałów smołowych.

Nie należy prowadzić prac podczas opadów atmosferycznych i silnego nasłonecznienia.

Wszystkie wymienione parametry odnoszą się do temperatury +23°C i 55% wilgotności względnej powietrza.

Wyższe temperatury i niższa wilgotność powietrza przyspieszają, a niższe temperatury i wyższa wilgotność powietrza opóźniają czas obróbki i przebieg schnięcia.

Przy pracy należy nosić odzież, okulary i rękawice ochronne. Wyrób należy stosować w miejscach przewiewnych, z dala od ognia.

Wyrób należy chronić przed dostępem dzieci.

Narzędzia zabrudzone podczas wykonywania prac można czyścić przed zaschnięciem preparatu – wodą, po zaschnięciu - rozpuszczalnikami benzynowymi.

Udzielamy gwarancji odnośnie jakości naszych materiałów w ramach naszych warunków sprzedaży i dostawy. Dla budowli o specjalnych wymaganiach, których nie obejmuje niniejsza instrukcja, udostępniamy naszym Klientom własną fachową służbę doradczą. Z chwilą wydania przez nas nowej karty technicznej niniejsza instrukcja traci swą ważność.

KT_v01210615