

Decora S.A.	Data wydania	2010-07-19	Edycja A
Tytuł: Karta produktu	Autor: Grzegorz Akuszcwski		Strona: 1 z 1

VIDELLA DA – USZCZELNIACZ AKRYLOWY

Właściwości techniczne	Wymagania	Metoda badań wg
Produkt	Plastyczno-elastyczny kit uszczelniający na bazie wodnej dyspersji akrylowej, do wypełniania wewnętrznych rys, spoin i pęknięć.	-
Właściwości	- bardzo dobrze przyczepny do większości podłoży budowlanych (w tym: beton zwykły, beton komórkowy, metale, drewno), - po odparowaniu wody tworzy mocne i wysoce plastyczno elastyczne wiązanie, - do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych (uwaga: z wyłączeniem miejsc narażonych na ciągłe działanie wilgoci bez możliwości odsychania), - odporny na powstawanie rys skurczowych, - odporny na wahania temperatury w zakresie od -25°C do +75°C, - bezwonny, ekologiczny, neutralny chemicznie (nie powoduje korozji metali), - łatwy w nakładaniu i formowaniu - nie ścieka, - po utwardzeniu może być pokryty farbami alkilowymi lub akrylowymi.	-
Zastosowania	- wypełnianie wewnętrznych szczelin w ścianach, sufitach itp. - wypełnianie pęknięć i rys w gipsie, tynku, betonie, ceglach, drewnie, płytach gipsowo-kartonowych, - spoinowanie złącz w systemach suchej zabudowy wewnątrz, - uszczelnienia wokół ram okiennych i drzwiowych, - wypełnianie szczelin wokół parapetów, - uszczelnienia wokół materiałów wykończeniowych: listew ściennych, płyt stropowych, sufitów podwieszanych, kasetonów, plafonów, gzymsów, schodów itd.	-
Magazynowanie	- przechowywać w temperaturze 5°C ÷ 25°C, - okres trwałości 18 miesięcy, - odporny w transporcie do -15°C, - okres trwałości – 24 miesiące.	
DANE TECHNICZNE	Baza dyspersja akrylowa, Gęstość 1,64 g/ml, Konsystencja tiksotropowa, Charakter plastyczno-elastyczny, Ściekanie <2 mm, Kożuszenie ok. 10 minut (przy 23°C ± 2°C i 55 ± 5%, wilgotności względnej powietrza), Czas całkowitego utwardzenia <14 dni (przy 23°C ± 2°C i 55 ± 5% wilgotności względnej powietrza), Odporność term. po utwardzeniu od -25°C do +75°C, Możliwość malowania tak, Wydłużenie przy zerwaniu 300%, Kurczliwość 15%.	wg ISO 7390 wg DIN 53504
	Atest Higieniczny Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków: na opakowaniu należy umieścić etykietę w języku polskim, zawierającą zalecenia dotyczące środków ostrożności wg karty bezpieczeństwa wyrobu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.	HK/B/1649/01/2007

SPOSÓB PAKOWANIA I OZNACZANIA KLEJU

