

FARBA TARASY-ODNOWA

CHARAKTERYSTYKA

Do wszystkich gatunków drewna, również drewna termowanego oraz kompozytowego

2 W 1: powierzchnie poziome (tarasy) ORAZ powierzchnie pionowe (okładziny, okiennice, drzwi, ogrodzenia...)

Bez podkładu, bez zmywania starych powłok. Do nanoszenia na zanieczyszczone i zszarzałe drewno lub stare powłoki wykończeniowe (lakiery, lazury, farby)

Silne właściwości kryjące i wypełniające

Zwiększona odporność na uszkodzenia, uderzenia, promieniowanie UV i niekorzystne warunki pogodowe.

Szybkie schnięcie: ponowna eksploatacja na następny dzień

Łatwa pielęgnacja, bez szlifowania

Możliwość miejscowych poprawek

UJEDNOLICA POWIERZCHNIĘ



DO NAKŁADANIA NA
DREWNO
ZABRUDZONE I
ZSZARZAŁE LUB NA
STARE POWŁOKI
WYKOŃCZENIOWE



DO WSZYSTKICH
GATUNKÓW DREWNA
ORAZ DREWNA
KOMPOZYTOWEGO

PRZEZNACZENIE I ASORTYMENT

Chcesz odnowić i nadać świeżości zniszczonym i poszarzałym powierzchniom z drewna lub starym powłokom wykończeniowym (lakierom, farbom, lazuram, saturatorom...)? Syntilor opracował dla Ciebie doskonałe rozwiązanie **Tarasy-OdNowa**.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

- Jeśli zachodzi konieczność, należy zastosować odpowiedni środek biobójczy.
- **Drewno nowe lub surowe:** doskonała przyczepność do surowego, czystego, suchego i zdrowego drewna. Zeszlifować papierem ściernym o ziarnistości 80. Powierzchnie z drewna egzotycznego odtłuścić za pomocą acetonu.
- **Nowe drewno kompozytowe:** pozwolić drewnu zestarzeć się przez okres 6 miesięcy, następnie przeprowadzić test przyczepności.
- **Drewno pokryte olejami lub saturatorami:** pozwolić podłożu zszarzeć na całej powierzchni, następnie zastosować odszarzacz do drewna.
- **Drewno zanieczyszczone, zszarzałe, poczerniałe:** zastosować **Odszarzacz do drewna Syntilor**, następnie przeszlifować papierem ściernym o ziarnistości 80.
- **Stare powłoki wykończeniowe (lazury, lakiery, farby):** przeszlifować papierem ściernym o ziarnistości 80. Starannie odkurzyć.

SPOSÓB UŻYCIA

- Dokładnie wymieszać przed użyciem, nie rozcieńczać.
- Nanieść 1 obfitą warstwę zgodnie z kierunkiem ułożenia włókien drewna za pomocą pędzla, ławkowca lub wałka.
- Zwracać szczególną uwagę na rowki, szczeliny i zakończenia.
- Po 4 godzinach schnięcia, nanieść 2 warstwę.
- Odczekać co najmniej 12 godzin przed ponowną eksploatacją powierzchni.
- Szybko twardnieje: zachować środki ostrożności w trakcie kilku pierwszych dni.

PIELĘGNACJA

- Gdy powierzchnia drewna naturalnie zjaśnieje pod wpływem czynników atmosferycznych i promieni UV należy wówczas nanieść **Tarasy-OdNowa** bezpośrednio na wyblakłe miejsca.
- Późniejsza pielęgnacja: jeśli zachodzi konieczność zastosować odszarzacz do drewna, zmyć powierzchnię, a następnie nanieść 2 warstwy preparatu **Tarasy-OdNowa**

Ważne: aby zapewnić optymalną impregnację należy upewnić się, że drewno jest suche (minimalnie 3 dni słonecznej pogody przed zastosowaniem oraz brak opadów w ciągu 24 godzin po nałożeniu 2. warstwy). Nie nanosić w pełnym słońcu.

				SCHNIĘCIE: Między 2 warstwami: około 4h w temp. 20°C
WALEK	PĘDZEL	ŁAWKOWIEC	NARZĘDZIA CZYSZCIEĆ ZA POMOCĄ WODY	WYDAJNOŚĆ: 8 m ² z 1 litra przy jednej warstwie

DANE TECHNICZNE

PRZEZNACZENIE	Tarasy, Fasady/elewacje drewniane, Domki ogrodowe, Ogrodzenia, Drzwi, Okiennice
DODATKOWE INFORMACJE	Karty Danych Bezpieczeństwa dostępne na życzenie w Dziale Technicznym i na stronie www.quickfds.com .
KONSYSTENCJA	Kremowa
SKŁADOWANIE	Chronić przed mrozem. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, szczelnie zamykać po każdym użyciu.