

Szpachla Gipsowa Bez Taśmy GS-6

ZASTOSOWANIE

Szpachla Gipsowa Bez Taśmy GS-6 do łączenia płyt gipsowo-kartonowych bez stosowania taśmy zbrojącej przeznaczona jest do ręcznego szpachlowania spoin między płytami gipsowo-kartonowymi o krawędziach półokrągłych spłaszczonych oraz krawędziach ostrych sfazowanych. Pozwala doprowadzić spoiny do idealnej gładkości przed malowaniem lub innymi pracami wykończeniowymi. Może służyć do osadzania narożników perforowanych.

WŁAŚCIWOŚCI

Szpachla Gipsowa Bez Taśmy GS-6 jest wysokiej jakości, materiałem sypkim opartym na bazie gipsu, wypełniaczy i dodatków modyfikujących umożliwiających wymieszanie bez grudek oraz szybkie wiązanie do osiągnięcia odpowiedniej wytrzymałości. Zachowuje doskonałą plastyczność podczas nakładania. Posiada dobrą przyczepność. Po pełnym wyschnięciu nałożona warstwa charakteryzuje się dużą twardością.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z ogólnymi zasadami stosowanymi podczas montażu płyt gipsowo-kartonowych. Należy sprawdzić stan powierzchni, która będzie szpachlowana, a w szczególności: prawidłowość dokręcenia wkrętów mocujących, czy powierzchnia jest sucha i nie pokryta pyłem (kurzem). Ostre krawędzie należy sfazować za pomocą ostrego noża lub strugiem. W przypadku stosowania okładzin jednowarstwowych z płyt gipsowo-kartonowych należy stosować taśmę zbrojącą.

TECHNOLOGIA PRZYGOTOWANIA I NAKŁADANIA

Do przygotowania i nakładania masy szpachlowej należy używać czystych narzędzi wykonanych z materiałów niekorodujących. Mieszanie proszku z wodą należy wykonać w wiadrze z tworzywa plastikowego, dokładnie umytego z resztek poprzednio przygotowanej masy. Wsypać powoli proszek do czystej wody w orientacyjnej proporcji 1:0,40 (na 1 kg proszku 0,40 l wody). Składniki należy dokładnie wymieszać (ręcznie lub przy użyciu mieszadła założonego do wiertarki wolno obrotowej) do momentu uzyskania jednorodnej konsystencji. Przed nakładaniem odczekać 5 minut i ponownie zamieszać. Tak przygotowana zaprawa nadaje się do użycia ok. 40 minut. Materiału twardniejącego nie należy używać ani mieszać ponownie z dodatkiem wody. Szpachlowanie spoin należy wykonać co najmniej w dwóch warstwach. Wypełnić szczeliny spoiny przygotowaną masą przy pomocy szpachelki o szerokości 15 cm, trzymając ją pod kątem umożliwiającym dokładne wypełnienie spoin. Po stwardnieniu złącza, pokryć je ponownie masą w celu prawidłowego wykończenia przy pomocy pacy 30 cm lub „gładzika włoskiego”. Dla uzyskania najwyższej jakości wykończenia wyschniętą spoinę lub całą powierzchnię płyty pokryć ponownie Gładzią Szpachlową lub Gotową Gładzią Szpachlową FINISZ. Nierówności usuwamy papierem ściernym lub siatką do szlifowania. Stosować w temperaturze minimum +5°C. Zużycie: 0,3-0,35 kg/mb.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Szpachlę Gipsową Bez Taśmy GS-6 należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, na paletach, w suchych warunkach. Chronić przed wilgocią. Nieprzestrzeganie w/w zaleceń może mieć wpływ na parametry użytkowe produktu. Okres przydatności do użycia wynosi 9 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

GWARANCJE I UWAGI:

Producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku użycia wyrobu niezgodnie z powyższymi wskazówkami, zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami BHP. Gwarantujemy niezawodną jakość naszych produktów. Nasze zalecenia, co do sposobu stosowania opierają się na przeprowadzonych próbach i doświadczeniach praktycznych. Mogą one jednak stanowić jedynie ogólne wskazówki bez gwarancji właściwości i nie zwalniają użytkownika z prowadzenia własnych prób. Szpachla Gipsowa Bez Taśmy GS-6 jest produktem nietoksycznym w trakcie użycia i podczas eksploatacji, mimo to należy chronić oczy, układ oddechowy i skórę. W przypadku bezpośredniego kontaktu przemyć dużą ilością wody. Po wystąpieniu jakichkolwiek negatywnych objawów należy skontaktować się z lekarzem. Chronić przed dziećmi. Karta charakterystyki dostępna na stronie www.franspol.com.pl.

